

Kraftunderlag

520150

Underlag til to-lags takteking

Beskrivelse :

Isola Kraftunderlag består av en polyesterfilt stamme som er belagt med SBS elastomérasfalt på over- og undersiden. Oversiden er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm og undersiden er dekket med plastfolie som fungerer som glidesjikt mot underlaget. Isola Kraftunderlag inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag, som består av Isola Sveiseoverlag SBS som overlag og Isola Kraftunderlag SBS som underlag.

Bruksområde :

Isola Kraftunderlag er et solid underlagsbelegg brukt som første lag i to-lags taktekinger til flate og skrå tak. Produktet inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag. Produktet kan benyttes i tolags membranløsninger som helsevises sammen. Isola Kraftunderlag kan benyttes som kombinert byggetidsteking og dampsperre i kompakte tak.

Lagring :

Isola Kraftunderlag SBS skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene. Skal lagres og transporteres stående.

Montering :

Produktet festes mekanisk og sveises i omleggene. Se egen monteringsanvisning.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Kraftunderlag Rims
Isola Bitumen Primer 20L
Isola 40 mm treskrue m. skive
Underlag Brannrims 0,25x30m
Flexitett
Se flere tilbehør på www.isola.no

**Godkjenninger og garanti**

Kraftunderlag⁵²⁰¹⁵⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	10000	mm
Vekt (pr enhet)	38000	g
Materialtype	SBS asfalt med polyesterstamme	-
Minste takvinkel	1,5	°
Tykkelse	3,2	mm

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	F	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Froof*	-
Vanntetthet	-	Bestått	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	-	770 ± 50	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	-	680 ± 50	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	-	35 ± 5	%
Bruddforlengelse Tvers	-	40 ± 5	%
Rivstyrke, Langs	-	340 ± 90	N
Rivstyrke, Tvers	-	320±90	N
Skjærestyrke i skjøt	-	>500	N/50 mm
Fleksibilitet i kulde	-	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	-	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	-	≥ 700	mm
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	Ingen	-
Punktering, Statisk last, metode A	-	15	kg

