Klebeoverlag

515120

Overlagsbelegg for grytetekking i kombinasjon med asfaltblokk

Beskrivelse :

Isola Klebeoverlag har en stamme av glassfilt. Denne er impregnert og deretter belagt med polymermodifisert bitumen. Isola Klebeoverlag er belagt med skiferstrø på oversiden unntatt omleggskant på 10 cm som er har sand. Hele undersiden er belagt med sand.

Bruksområde :

Isola Klebeoverlag er et overlagsbelegg som brukes i kombinasjon med varmasfalt som overlag i tolags taktekninger til flate tak. Som underlag benyttes Isola Kraftunderlag som mekanisk festes. Isola Klebeoverlag kan også benyttes som overlag på tidligere tekkede tak hvor asfalt takbelegg som er mekanisk festet er benyttet.

Lagring :

Lastes og lagres stående. Maksimal lagringshøyde: 2 paller

Montering :

Tekking av nye tak samt renovering av eldre tak: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt til underlagsbelegg av Isola Kraftunderlag som er mekanisk festet. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes. Tekking på eldre tak av asfalt takbelegg som er mek. festet: Isola Klebeoverlag helklebes med varm asfalt rett på gammel tekking. Underlaget må være tørt når Isola Klebeoverlag skal helklebes, og vi anbefaler bruk av primer for at forbedre heft til gammelt underlag.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Skiferstrø Grå 3,5KG
Isola Løvrist Flex 70-200
Isola Løvrist Flex Horisontal
Overlag u Sv.kant 0.33x8M Grå
Overlag u Sv.kant 1x8M Grå
Se flere tilbehør på www.isola.no

Godkjenninger og garanti

Klebeoverlag

515120

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Omlegg bredde	100	mm
Bredde	1000	mm
Lengde	8000	mm
Vekt (pr enhet)	36000	g
Farge	Grå	-
Tykkelse	3.6	mm
Vekt pr. m^2	4500	g

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	F	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	Froof*	-
Vanntetthet	EN 1928	Bestått	-
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs	EN 12311-1	770 ± 50	N/50 mm
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers	EN 12311-1	680 ± 50	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	35 ± 5	%
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	40 ± 5	%
Rivstyrke, Langs	EN 12310-1	340 ± 90	N
Rivstyrke, Tvers	EN 12310-1	350 ± 70	N
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	- 20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	0	mm at 90 °C
Helse- og miljøsfarlige stoffer	EU-forskrifter	Ingen	-