

Selvbygger 3° Självklistande tätskikt

0613

Självklistrande tätskikt för lutande tak ner till 3° taklutning.

Beskrivning :

Isola Selvbygger 3° är ett enlagstätskikt uppbyggd av en kraftig stomme av polyesterfilt som impregnerats och belagts med en elastomerasfalt (SBS) på båda sidor. Överytan har en skifferbeläggning och undersidan har en plastfilm som fungerar som glidskikt mot underlaget. Selvbygger 3° har en 10 cm bred självklistrande skarvkant på över-och undersidan som skyddas av ett avrivbart skyddspapper

Användningsområde :

Isola Selvbygger 3° kan användas på fasta trätak/ terrasser ner till 3° taklutning. En underlagstäckning vanligtvis Isola Isobas YAM 2000 ska monteras före. Vid renovering kan den gamla pappen behållas.

Lagring :

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Selvbygger 3° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd 2 pallar med lastfördelade skiva. Ska förvaras och transporteras stående.



Montering :

Minimum monteringstemperatur är 0 °C, men vid temperatur under +5°C måste klisterkanter aktiveras med varmluft. Skarvarna trycks fast för tätning, men ska inte förseglas i regnväder. Vid montering i temperaturer under +10°C bör rullarna förvaras i rumstemperatur eller förvärmas. Isola Selvbygger 3° ska monteras på fasta trätak ovan en underlagstäckning vanligtvis Isola Isobas YAM 2000. Vid taklutningar mellan 3 och 25 grader rekommenderar vi horisontal montering. Vid listtäckning och vid taklutningar över 25 grader används vertikal montering, (från taknock till takfot). Infästning utförs med pappspikning, skarvarna trycks sedan täta. Tvärskarvar och detaljer ska tätas med Isola Fogmassa. OBS: Det måste användas värme till svetsning av alla skarvar vid användning på terrasser. Det rekommenderas att produkter med samma produktionsdatum används på enskild taksida för att undvika olika färgnyanser.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör :

Isola ATB Fogmassa 300ml
Flexitett



Godkännande och garantier



Selvbygger 3° Självklistande tätskikt

Produktdata	Värde	Enhet
Bredd	1000	mm
Längd	7000	mm
Vikt (pr enhet)	29600	g
Tjocklek	3,4	mm

Varunummer	Färg
521113	Svart
521101	Skiffergrå
521120	Kristallsvart
521124	Tegelröd

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Euroklass brandklassning (EN 13501-01)	-	F	-
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	-	Froof*	-
Vattentäthet	-	Godkänd	-
Draghållfasthet, längdriktning	-	710 ± 100	N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning	-	610 ± 80	N/50 mm
Brottöjning MD	-	35 ± 10	%
Brottöjning CMD	-	45 ± 10	%
Rivstyrka, längdriktning	-	410 ± 50	N
Rivstyrka, tvärriktning	-	440 ± 60	N
Fläkningshållfasthet i skarvar	-	80 ± 25	N/50 mm
Skjuvhållfasthet i fogen	-	700 ± 150	N/50 mm
Köldflexibilitet	-	-20	°C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A	-	700 ± 150	mm
Farliga ämnen	-	Inga	-
Punktering, Statisk belastning, metod A	-	20	kg

