

Selvbygger 3°

0613

Norskprodusert takbelegg med selvklebende omlegg for skråtak ned til 3° takvinkel

Beskrivelse :

Selvbygger er et ett-lags takbelegg med en kraftig stamme av polyesterfilt kombinert med glassfilt. Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt på begge sider. Oversiden er bestrødd med knust skifer. Undersiden dekket med plastfilm som fungerer som et glidesjikt mot underlaget. En 10 cm kant på over- og undersiden har selvklebende klebeasfalt og avrivbar omleggspapir.

Bruksområde :

Isola Selvbygger er beregnet for bruk på tak og terrasser med fall helt ned til 3°. Ved rehabilitering kan den gamle takpappen beholdes. Produktet har et selvklebende omlegg.

Lagring :

Lagres stående beskyttet mot UV og fukt. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene. Skal lagres og transporteres stående.

Godkjenninger og garanti



Montering :

Laveste monterings temperatur er 0°C, men ved temperatur lavere enn +5°C må klebekanter aktiveres med varmluft. Skjøtene tråkkes tette, også i kjølig vær, men må ikke forsegles i regnvær. Ved montering i temperaturer under +10°C bør rullene oppbevares i romtemperatur eller forvarmes. NB: Det må benyttes varme til sveising av omlegg og alle skjøter ved bruk på terrasser. [Se monteringstrinn for tak](#)
[Se monteringstrinn for terrasse](#)

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Isola ATB Fugemasse 300ml
Flexitett
Feieplatå FP8 SH PAPP120 SORT



Selvbygger 3°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	7000	mm
Vekt (pr enhet)	29600	g
Tykkelse	3,4	mm

Varenummer	Farge
521113	Sort
521101	Skifergrå
521120	Krystallsort
521124	Tegl rød

Egenskaper	Metode	Verdi	Enhet
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	-	F	-
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	-	Froof*	-
Vanntetthet	-	Bestått	-
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	-	710 ± 100	N/50 mm
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	-	610 ± 80	N/50 mm
Bruddforlengelse Langs	-	35 ± 10	%
Bruddforlengelse Tvers	-	45 ± 10	%
Rivstyrke, Langs	-	410 ± 50	N
Rivstyrke, Tvers	-	440 ± 60	N
Spaltestyrke i skjøt	-	80 ± 25	N/50 mm
Skjærestyrke i skjøt	-	700 ± 150	N/50 mm
Fleksibilitet i kulde	-	-20	°C
Sig etter aldring/Varmesig	-	0	mm at 90 °C
Punktering, Slag, metode A	-	700 ± 150	mm
Helse- og miljøskadelige stoffer	-	None	-
Punktering, Statisk last, metode A	-	20	kg

