

# Asfaltblokk SBS

Til helklebing av SBS modifiserte membraner og belegg

## Beskrivelse:

Isola asfaltblokk er polymermodifisert bitumen som er utviklet for og benyttes ved helklebing av asfalt takbelegg, membraner og isolasjonsblokker. Asfalten er ikke oksidert og har lavt smeltepunkt, som sikrer en trygg og hurtig fremdrift for utførende.



## Bruksområde:

Asfalten varmes opp i gryter som er egnet til formålet, og benyttes til klebing av asfalt takbelegg og membraner (grytetekking). Kan også benyttes for montering av PIR og Foamglas (skumglass) isolasjon. Isola asfaltblokk leveres i blokker à 25 kg med 40 stk pr. pall. Forbruk: ca 2kg/m<sup>2</sup> (pr. lag).

## Lagring:

Isola Asfaltblokk må ikke utsettes for direkte sollys under lagring.

## Godkjenninger og garanti

## Montering:

Underlaget skal være tørt og må alltid kontrolleres før oppstart for sprekker ol. slik at asfalten ikke kan renne/dryppe ukontrollert. Asfalten varmes opp i godkjent asfaltgryte til en temperatur av 160°C ± 10°C. Temperaturer over 170 °C bør unngås. Ved klebing på betongdekket må dekket alltid primes med Isola primer før anvendelse. Asfalten tappes fra gryten over i bøtte/kanne som er egnet til formålet. Asfalten helles ut. Bør ikke benyttes ved temperaturer under 0° C på underlaget. Se for øvrig montering av helklebet membran under klebemembran 200/300

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør til:

Isola Kleoverlag Grå 1x8M  
Klebmembran 300 1x10m  
Klebmembran 200 1x15M



# Asfaltblokk SBS<sup>550294</sup>

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	280	mm
Lengde	550	mm
Høyde	180	mm
Temperatur ved montering	160 ±10	°C
Vekt (pr enhet)	25000	g

