

Mestertekk Takbeläggning

0600

Stark svetsbar tättskiktsmatta av SBS-bitumen för enlagstäckning på branta eller låglutande tak.

Beskrivning :

Kärna av kraftfull polyesterfilt med aluminiumfolie. Kärnan är impregnerad och belagd med SBS-elastomerasfalt. Ovansidan är beströdd med krossad skiffer och har en omläggningsskant på 12 cm. Kanten har en tunn plastfilm med markering för placering av fästmedel. Plastfilmen smälter när överlappningen svetsas. Undersidan är täckt av tunn plastfilm.

Användningsområde :

Mestertekk kan användas för platta och sluttande tak. Används både för varma kompakta tak och luftade takkonstruktioner. Takbeläggningen lämpar sig både för nybyggnation och renovering och kan läggas direkt på befintlig asfalttakbeläggning. Vid täckning direkt på PVC-folie måste det läggas en migreringsspär.

Lagring :

Isola Mestertekk ska förvaras stående på pallar. Två pallar kan staplas ovanpå varandra med en bärande skiljeplatta mellan. Ska förvaras och transporteras stående.

Godkännande och garantier



Montering :

Mestertekk kan monteras på alla vanliga underlag av trä, betong, lättbetong eller värmeisolerande plattor av stenull, EPS o.dyl. På trätak fästs beläggningen mekaniskt med brickor och skruvar. På kompakta tak fästs beläggningen mekaniskt med hylsor och skruvar anpassade för underlaget. Alla skarvar och överlappningar svetsas täta. För detta arbete krävs specialutrustning och utbildning i värmearbeten. Se särskild monteringsanvisning.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se

Tillbehör :

Isola 40 mm treskrue m. skive
Taksluk horisontal
Takmassa/Tagasfalt
Tatningsmasa
Soilutlufting
Se flera tillbehör på www.isola.se

Mestertekk Takbeläggning

Produktdata	Värde	Enhet
Bredd	1000	mm
Vikt (pr enhet)	36800	g
Material	SBS asfalt med aluminiumsbelagt polyesterstamme	-
Tillåten takvinkel	1,5	°
Överyta	Skifferströ	-
Tjocklek	3,9	mm

Varunummer	Färg	Längd
521313	Svart	8000 mm
521301	Skiffergrå	8000 mm

Egenskaper	Metod	Värde	Enhet
Brandsäkerhet enligt EN 13501-5	-	Froof*	-
Vattentätthet	-	Godkänd	-
Draghållfasthet, längdriktning	-	1000 ± 20 %	N/50 mm
Draghållfasthet, tvärriktning	-	800 ± 20 %	N/50 mm
Brottöjning MD	-	45 ± 10	%
Brottöjning CMD	-	50 ± 10	%
Rivstyrka, längdriktning	-	300 ± 25 %	N
Rivstyrka, tvärriktning	-	320 ± 20 %	N
Fläkningshållfasthet i skarvar	-	210 ± 20 %	N/50 mm
Skjuvhållfasthet i fogen	-	750 ± 20 %	N/50 mm
Vidhäftning av granulater	-	≤ 1.0	g
Köldflexibilitet	-	-20	°C
Flödesmotstånd vid höjd temperatur	-	0	mm at 90 °C
Punktering, slag, metod A	-	800	mm
Farliga ämnen	-	Inga	-
Punktering, Statisk belastning, metod A	-	20	kg
Köldflexibilitet efter åldring	-	-20	°C

