

# Tyvek Pro Xtra undertak

Diffusjonsåpent undertak for skråtak med takfall > 10°

## Beskrivelse:

Pro Xtra undertak består av en spunnet Tyvek polyetylen membran, et PE-armeringsnett og en overside med UV-stabilisert polypropylenfilt. På undersiden er det en fuktabsorberende filt som kan oppta og mellomlagre kondensvann. Undertaket har integrerte taper for selvklebende omlegg. Pro Xtra er diffusjonsåpent og benyttes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med utvendig nedløp.

## Bruksområde:

Benyttes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte, delvis isolerte og uisolerte skrå takkonstruksjoner med utvendig nedløp. Undertaket legges direkte på taksperrene og er godkjent ned til 10 graders takvinkel. Pro Xtra egner seg godt både til nybygg og rehabilitering.

## Lagring:

Lagres tørt og beskyttet mot sollys (UV)

## Godkjenninger og garanti



## Montering:

Undertaket har selvklebende omlegg og skal monteres horisontalt på tvers av taksperrene. Til gjennomføringer, reparasjoner og forsegling til andre bygningsmaterialer benyttes takmansjetter, undertak tape og butylbånd. Ved tversskjærer og avslutninger (mot grad renne, gavl mm.) skal duken brettes eller forsegles med tape før det monteres klemlekt. Dette for å unngå en eventuell lekkasje via kondensfilten.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

## Tilbehør:

Isola Sløyfebånd  
Butylbånd  
Takmansjett  
Isola FlexWrap 200 mm x 5 m  
Isola Undertaksstrammer

# Tyvek Pro Xtra undertak<sup>564168</sup>

| Produktdata      | Verdi | Benevnelse |
|------------------|-------|------------|
| Bredde           | 1500  | mm         |
| Lengde           | 25000 | mm         |
| Minste takvinkel | 10    | °          |

| Egenskaper                                        | Metode           | Enhet   | Verdi                     |
|---------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------|
| Temperaturrestisens                               | -                | °C      | -40/+90                   |
| Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1         | EN ISO 11925-2   | -       | E                         |
| Vanntetthet                                       | EN 1928 (A)      | -       | W1                        |
| Vanndampmotstand (sd)                             | EN ISO 12572 (C) | m       | 0,03 (min 0,01, max 0,05) |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs                | EN 12311-1       | N/50 mm | 500 (min 415, max 585)    |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers                | EN 12311-1       | N/50 mm | 500 (min 425, max 575)    |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, langs | EN 12311-1       | %       | 90                        |
| Strekkestyrke/Strekkefasthet etter aldring, tvers | EN 12311-1       | %       | 90                        |
| Bruddforlengelse Langs                            | EN 12311-1       | %       | 15 (min 10, max 20)       |
| Bruddforlengelse Tvers                            | EN 12311-1       | %       | 21 (min 16, max 26)       |
| Bruddforlengelse etter aldring, Langs             | EN 12311-1       | %       | 90                        |
| Bruddforlengelse etter aldring, Tvers             | EN 12311-1       | %       | 90                        |
| Rivstyrke, langs                                  | EN 12310-1       | N       | 500 (min 380, max 620)    |
| Rivstyrke, tvers                                  | EN 12310-1       | N       | 475 (min 375, max 575)    |
| Fleksibilitet i kulde                             | EN 1109          | °C      | -40                       |
| Vanntetthet etter aldring                         | EN 1928 (A)      | -       | W1                        |

