

Isosteel asfaltový podkladní pás

Pevný asfaltový podkladní pás se zapuštěným samolepicím okrajem a rovnými přesahy

Popis :

Isola Isosteel je mimořádně odolný asfaltový podkladní pás s integrovanými samolepicími přesahy. V místě přesahu má pás sníženou tloušťku. Po slepení dvou pásů je tloušťka ve spoji stejná jako v ploše pásu. Díky stejné tloušťce pásu v celé ploše střechy tak nedochází u měkkých asfaltových krytin k zvýraznění spojů pásů na jejich povrchu. Je ideální pro rovné plechové střechy, například se stojatou drážkou. Podkladní pás se skládá ze stabilní kombinované nosné vložky, polymerního asfaltu a polypropylenového rouna na horní i spodní straně. Isola Isosteel je parotěsný a lze jej pokládat již od sklonu střechy 3°, pokud je pro tento sklon schválena příslušná střešní krytina. Pás je mimořádně odolný vůči UV záření, může být vystaven povětrnostním vlivům až 12 měsíců a lze jej použít jako dočasné zastřešení.

Oblast použití :

Isola Isosteel je vhodný pro všechny typy střešních krytin na dřevěném bednění. Díky rovným přesahům je tento pás ideální pro rovné plechové střechy, například plechové krytiny se stojatou drážkou a srovnatelné střešní krytiny – jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce.

Skladování :

Role skladujte ve svislé poloze na rovném povrchu. Chraňte před přímým slunečním zářením a nestohujte na sebe.

Schválení a záruky



Pokládka :

Při instalaci dodržujte platné normy a pokyny v Návodu pro pokládku

Viz pokyny k instalaci na www.isola.com

Příslušenství :

Unterdach-Klebeband
Isola ATB Fugemasse 300ml



Isosteel asfaltový podkladní pás⁵²⁵⁰⁴⁵

Údaje o výrobku	Hodnota	Označení
Šířka	1000	mm
Délka	12000	mm
Hmotnost (jednotky)	21600	g
Materiál	Asfalt	-
Nejmenší sklon střechy	3	°
Materiál nosné vložky	Kombinovaná nosná vložka	-
Tloušťka	1,6	mm
Hmotnost na m ²	1800	g

Vlastnosti	Metoda	Hodnota	Jednotka
Klasifikace reakce na oheň	EN 13501-1	E	-
Vodotěsnost	EN 1928	W1	-
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-1	700±20%	N/50 mm
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-1	600 ± 100	N/50 mm
Prodloužení podélně	EN 12311-1	4±2	%
Prodloužení příčně	EN 12311-1	4±2	%
Odolnost proti roztržení, podélně	EN 12310-1	260±50%	N
Odolnost proti roztržení, příčně	EN 12310-1	260±50%	N
Chování za studena	EN 1109	-10	°C

